

WOCA Weichholzlauge

- Stoppt die Vergilbung von Weichholz



Preparing today for tomorrow



- Verhindert Vergilbung
- Erhält die hellen Farben des Holzes
- Immer mit Öl, Lack oder Seife nachbehandeln
- Nur für Weichholz
- Mit Weißpigmenten
- Für Kinderspielzeug geeignet
- Wohnbiologisch empfohlen

Produktinfo

Gebinde: 1 l, 2,5 l und 5 l

Ergiebigkeit: 8-10 m²/l
mit weißen Pigmenten



Anwendungsbereich

Ist auf neuem oder geschliffenem Weichholz (Kiefer, Fichte und Pitch Pine) anwendbar. Ist auch vor der Befestigung auf neuen Decken- und Wandpaneelen anwendbar. Nicht für Hartholz.

Ergebnis

Die Laugenbehandlung verhindert die Vergilbung des Holzes, die unter der Einwirkung von Licht erfolgt. Damit wird die schöne helle Farbe, die das Holz von Natur aus hat, erhalten.

Verarbeitung

Die Lauge reichlich in Holzmaserrichtung mit Nylonpinsel oder Laugenwischer auftragen. Nach 1-2 Stunden mit Intensivreiniger reinigen.

Nachbehandlung

Eine nachfolgende Endbehandlung mit Öl, Lack oder Seife ist erforderlich.

Pflege und Reinigung

Entsprechend der gewählten Endbehandlung.

So arbeiten Sie richtig...

- WOCA Weichholzlauge:
Vorbereitung von Weichholz



Werkzeug

Laugebeständiger Nylonpinsel oder Fellwischer, Kunststoffeimer und Rührstab. Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe, Schutzkleidung und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

Werkzeuge mit Wasser und Seife reinigen.

Sicherheitshinweis!

*Verursacht Verätzungen!
Unter Verschluss und für
Kinder unzugänglich aufbewahren.
Berührung mit den Augen und der
Haut vermeiden.*

Weichholzlauge kann überall im Wohnbereich auf unbehandeltem, neuem oder abgeschliffenem Nadelholz (Kiefer, Fichte, Pitch Pine) eingesetzt werden, um den natürlichen Vergilbungsprozess zu stoppen.

Weichholzlauge enthält weiße Pigmente und gibt dem Holz einen gleichmäßigen, blass-hellen Farbton.

- 1 Das unbehandelte Holz muss fein geschliffen, sauber und trocken sein. 125 ml Intensivreiniger mit 5 Liter lauwarmen Wasser mischen und Holz reinigen. Das Gebinde mit Weichholzlauge sorgfältig aufschütteln und anschließend restlos in einen Kunststoffeimer geben. Keine weißen Pigmente im Gebinde zurücklassen. Während der Arbeit die Lauge regelmäßig aufrühren.
- 2 Die Lauge mit einem laugenbeständigen Pinsel oder Fellwischer unverdünnt gleichmäßig satt in Längsrichtung der Holzmaserung auftragen, mindestens 1 Liter für 10 m². Senkrechte Flächen von oben nach unten bearbeiten.

Laugenbehandeltes Holz kann nach ca. 1 Stunde mit Intensivreiniger gereinigt werden. Alternativ kann der kreidige Belag nach vollständiger Trocknung mit einer Poliermaschine mit grünem oder schwarzem Pad abgebürstet und abschließend staubgesaugt werden. Das Holz ist in der Regel nach 8 Stunden bei 20° C trocken für die nachfolgende Grundbehandlung mit Holzbodenöl, Meisteröl, Colour Öl oder High Solid Meisteröl oder Holzbodenseife. Die Oberfläche kann auch mit Öl-Lack versiegelt werden.